



## 技術資料表

### Technical Data Sheet

產品說明：TORAY 東麗 TORAYCON™ PBT+GF 樹脂

產品型號：SZB68-008 B

PCR(OBP)含量：30%

GF 含量：30%

項目 Properties	單位 Unit	測試方式 Method	數值 Value
顏色	-	-	黑色
密度 (Density)	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183	1570
拉伸強度 (Tensile Strength)	Mpa	ISO 527-1,2	136
斷裂伸長率 (Elongation At Break)	%	ISO 527-1,2	2.0
彎曲強度 (Flexural Strength)	Mpa	ISO 178	200
彎曲模數 (Flexural Modulus)	Gpa	ISO 178	10.1
V 缺口衝擊強度 (Notched Impact Strength)	KJ/m <sup>2</sup>	ISO 179	7.0
成型收縮率 ( 80*80*3t )	%	Toray Method	0.3/1.2
流動性 (Spiral flow)	mm	Toray Method	117

※ 本資料記載的物性值是在特定條件下的代表性測試值，非保證值。

※ These value are typical data for this product under specific test conditions and not intended for use as limiting specification